Novo-Tex®

Impermeabilizante asfáltico de aplicación en frío.

Hoja técnica
Edición 2013
Nº 021
Versión 007
Novo-Tex

Descripción:

Novo-Tex® es una emulsión asfáltica tixotrópica, constituida por dos fases no miscibles; la fase continua está formada por moléculas de agua y la fase discontinua por cemento asfáltico.

Esta emulsión está fabricada en base a una dispersión de asfaltos modificados, coloides especiales y emulsificantes.

Luego de aplicado, la evaporación del agua permite la formación de una película asfáltica continua, uniforme e impermeable de muy buena adherencia sobre hormigón, arena y Pórtland, metales, madera, ladrillos, ticholos, bloques y Espumaplast

El material es entregado listo para usar. Es de aplicación en frío.

Aplicabilidad:

Aplicar como impermeabilizante para todo tipo de superficies tales como hormigón, morteros de arena y portland, madera, fibrocemento, etc.
Es aplicable tanto en paramentos horizontales (azoteas y terrazas) como en verticales (cimientos, muros de contención, pared doble, etc.)

Modo de empleo:

La superficie a pintar debe estar seca, libre de grasas, polvo o restos de pintura vieja. La aplicación se realiza mediante pinceleta o brocha.

La aplicación debe hacerse en capas sucesivas, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Preparación de la superficie:
En los pretiles altos, abrir una garganta y hacer una media caña con arena y portland. Si los pretiles son bajos no se hace garganta y se cubren con Novo-Tex®.
Se redondearán con arena y Pórtland todos los ángulos rectos que forman los encuentros de planos (azotea - pretil).
Se limpia a fondo la superficie y se corregirán los empozamientos de agua, si los hubiera.

Aplicación del producto:
Con el paso del tiempo Novo-Tex® sedimenta, por lo tanto, antes de empezar a usarlo se recomienda revolverlo muy bien dentro de su envase.
La primera mano se aplica con Novo-Tex® diluido en 50% de agua, a modo de imprimación de la superficie, dejando secar bien. Se considera que Novo-Tex® secó bien cuando se le pasa la yema de los dedos por encima con fuerza y no se manchan.

Aplicar una segunda mano de Novo-Tex® diluido en 50% de agua y en forma simultanea, mientras está fresco, extender encima Velo de Vidrio Ceresita®. Los bordes del Velo de Vidrio Ceresita®, deben superponerse por lo menos 5 cm.
Dejar secar bien.

Aplicar otra mano de Novo-Tex® diluido en un 50 % en agua y dejar secar bien, es decir que el Velo de Vidrio Ceresita® queda entre 2 capas de Novo-Tex® diluido en agua.

Después aplicar las manos puras que sean necesarias para llegar al consumo requerido, dejando secar entre una mano y otra. Aproximadamente son necesarias entre 3 y 4 manos puras. Es importante que las manos se apliquen cruzadas unas de otras. Dejar secar muy bien entre mano y mano.

En caso que hubieran, cerrar las gargantas con arena y Pórtland con Pluviol® usando Ceresita® Ligante como puente de adherencia.

Si la azotea es transitable, hacer una carpeta de arena y Pórtland (5 partes de arena y 1 de Pórtland) de 1 cm. de espesor por lo menos, formando baldosones de 60 x 60 cm. Entre la impermeabilización y la carpeta debe ir un separador (nylon, diario, cartón) para que no se adhieran entre si.

Si la azotea no es transitable, se puede terminar con Aluminio Asfáltico Ceresita® o sino con Novo-Tex Blanco®, el que se aplicará, 10 días después de aplicada la ultima mano de Novo-Tex®

La información contenida en este folleto tiene como objeto dar una descripción somera del producto y es aplicable a los productos aquí especificados. No constituye una oferta por parte del fabricante y no pretende ser una descripción exhaustiva del uso, desempeño y aplicabilidad del producto.

Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243

Novo-Tex®

Impermeabilizante asfáltico de aplicación en frío.

Hoja técnica
Edición 2013
Nº 021
Versión 007
Novo-Tex

Datos Técnicos:	Aspecto: Sustancia espesa y lisa a base de asfalto.
Rendimiento:	En techos planos: 5 kg./m² En techos inclinados: se puede reducir el consumo a 4 Kg./m² En paredes: 2 kg,/m² mínimo.
Presentación:	Envases de 3, 4, 10, 20, 50, 100 y 200 Kg.
Cuidados y recomendaciones:	Mezclar bien el producto antes de su aplicación. Se recomienda almacenar el producto en lugares cubiertos, evitando su congelamiento. No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 30° C. No aplicar ante amenaza de lluvia. El secado de las manos que se den en días humedos se verá muy demorado. Las manos y las herramientas se limpian con agua mientras el Novo-Tex® está fresco. Una vez que secó se limpia con aguarras, nafta o keroseno. Es preferible dar varias manos delgadas que pocas manos gruesas. La velocidad de secado depende de la temperatura, la humedad ambiente, el viento y el espesor de la mano aplicada. El Novo-Tex® se rebaja solamente con agua.
Vencimiento:	Conservado en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco, no tiene vencimiento.
Seguridad:	Ceresita S.A. cuenta con Ficha de Datos de Seguridad (FDS); ésta contiene las instrucciones detalladas para el manejo de los productos y persigue reducir los riesgos laborales. Se indican los procedimientos ordenadamente para trabajar con las sustancias de una manera segura. Las fichas contienen información física del producto como también incluyen su toxicidad, efectos a la salud, primeros auxilios, reactividad, almacenaje, disposición, protección necesaria y todos aquellos cuidados necesarios para manejar los productos peligrosos con seguridad.

La información contenida en este folleto tiene como objeto dar una descripción somera del producto y es aplicable a los productos aquí especificados. No constituye una oferta por parte del fabricante y no pretende ser una descripción exhaustiva del uso, desempeño y aplicabilidad del producto.

Carlos Tellier 4437 / CP 11900
Montevideo - Uruguay
Teléfono: +598 2305 6171
Fax: +598 2305 2243